



**SOMADESIGNER**

O painel SOMA DESIGNER é um compensado naval (colagem fenólica WBP), com capas decorativas e interior em pinus com tratamento AUTOCLAVE, com CCA.

Durabilidade, versatilidade e beleza de alta qualidade para sua casa



**SOMAPAR**  
Plantando o Futuro

Indicado para móveis, paredes e revestimentos de residências e escritórios, proporcionando durabilidade, beleza e requinte

**TABELA DE TOLERÂNCIAS CONFORME NBR 1954**

ESPESSURA	VARIAÇÃO ESP.	ESQUADRO	DIMENSIONAL
12MM - 7L	+ 0,8MM	+ 2,0MM	+ 2,0MM
15MM - 7L	+ 1,0MM	+ 2,0MM	+ 2,0MM
18 MM - 9L	+ 1,0MM	+ 2,0MM	+ 2,0MM

**SOMADESIGNER**

**MEDIDAS DISPONÍVEIS**

COMPRIMENTO (MM)	LARGURA (MM)	ESPESSURAS DISPONÍVEIS (MM)
2500 - 2440	1220	12,15 e 18mm
2500	1600	* outras espessuras sob consulta

TEOR MÁXIMO DE UMIDADE 12% CONFORME NBR 9484.



# COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

## COLAGEM

Atende aos requisitos de força de colagem conforme dispostos na norma EN 314. As lâminas de madeira são coladas com resina fenólica WBP, 100% à prova d'água.

ACABAMENTO SUPERFICIAL	REVESTIMENTO	TONALIDADE
calibrado/lixado	pode ser coberto com filme fenólico (opcional)	não apresenta brilho

**PRODUTO CERTIFICADO CARB 2. BAIXA EMISSÃO DE FORMOLDEÍDO.**

## BORDAS


As bordas do SOMADESIGNER são seladas com tinta para evitar/retardar a absorção de umidade, garante uma vedação perfeita, retardando mas não impedindo o fenômeno de inchaço e contração. **NBR 9486**

## CAPAS E MIOLOS

Provenientes de áreas de manejo florestal ou reflorestamento.

## TRATAMENTO

Tratamento contra a biodegradação da madeira: realizado em planta de autoclave com retenção de princípios ativos superior a 6,5 kg/m<sup>3</sup>. O preservativo utilizado é o CCA com 72% de princípios ativos.



## USINAGEM E MECANIZAÇÃO

Possível sob consulta, a realização de furos, recortes e arredondamentos dos topos. Rebaixe, união macho e fêmea (T&G), união com Bixel, entre outros.



# VANTAGENS E BENEFÍCIOS



PROPORCIONA ECONOMIA,  
ALTA DURABILIDADE E  
ESTABILIDADE DO PRODUTO



O TRATAMENTO IMPREGNADO  
NÃO ALTERA SIGNIFICATIVAMENTE  
AS PROPRIEDADES FÍSICAS E  
MECÂNICAS DO PRODUTO



ALTA DURABILIDADE QUANDO  
EXPOSTO A CONDIÇÕES CLIMÁTICAS  
EXTREMAS OU EM SITUAÇÕES QUE  
LEVAM À BIODEGRADAÇÃO  
DA MADEIRA



TRATAMENTO  
ESPECÍFICO CONTRA O  
ATAQUE DE CUPINS



MÁXIMA RESISTÊNCIA DEVIDO À  
COMPOSIÇÃO ESTRUTURAL DOS  
PAINÉIS, ALTERNANDO AS FACES NO  
SENTIDO PARALELO E PERPENDICULAR

## GARANTIAS

O compensado Somapar possui garantia de um ano (12 meses) contra defeitos de fabricação, desde que seguidas as instruções de uso. Veja a proposta técnica.

## RASTREABILIDADE

Através do número do lote de produção e/ou da data de fabricação é possível rastrear todos os processos produtivos, a origem dos insumos e matérias-primas que compõem o produto.

## EMBALAGEM, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

Peças avulsas ou em pallets embaladas de forma paletizado e cintadas com fitas de aço ou poliéster.



## CONTATE-NOS

[www.somapar.com.br](http://www.somapar.com.br)

Rod. BR 476 Km 363,40 nº 1238 - Bairro São Joaquim  
União da Vitória-PR, Brasil | CEP 84.605-250

[contato@somapar.com.br](mailto:contato@somapar.com.br)

+55 (42) 3521-2900 | +55 (42) 9 9990-0206

[/SOMAPAR](#)

[somapar\\_mad](#)

